



INSTRUKCJA APLIKACJI

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PODŁOŻA

Powierzchnia do malowania podkładem PRIMER 900 musi być czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu i zanieczyszczeń. Dodatkowo powinna być zagruntowana i przygotowana jak pod malowanie zwykłą farbą nawierzchniową - dekoracyjną. Ta czynność pozwoli zwiększyć wydajność podkładu PRIMER 900.

I ETAP

Malujemy jednokrotnie szarym podkładem PRIMER 900 powierzchnie przygotowaną pod dekorację KLONDIKE. Najlepszym narzędziem do aplikacji podkładu będzie wałek malarski o długości włosia od 5 do 10mm lub pędzel. Pomalowaną powierzchnię podkładem pozostawiamy do wyschnięcia na 6 h w temperaturze 20 stopni C.



II ETAP

Przed rozpoczęciem nakładania masy KLONDIKE trzeba wymieszać zawartość opakowania. Do aplikacji dekoracji KLONDIKE zalecamy pędzel marki VALPAINT model PV76. Masę nakładamy metodą krzyżową na przemian - ruchy o długości do 15cm, we wszystkich kierunkach.



III ETAP

Po upływie ok. 20 min w temperaturze pokojowej 20 stopni C, należy użyć pacy ze stali nierdzewnej VALPAINT model PV43. Aby wygładzić dekorowaną powierzchnię, należy wygładzać ją we wszystkich kierunkach. Dla uzyskania bardziej jednolitego efektu można powtórzyć ETAP II i III po upływie 6 godzin.



DODATKOWE ZABEZPIECZENIE

Jeżeli powierzchnia dekoracji KLONDIKE będzie narażona na warunki atmosferyczne bądź też będzie użyta w miejscach o dużej intensywności zabrudzeń, należy powierzchnie zabezpieczyć bezbarwnym matowym lakierem FINISH V 15. Lakier ma za zadanie zabezpieczyć powierzchnię dekoracji KLONDIKE przed promieniami UV i czynnikami atmosferycznymi oraz pełni dodatkową ochronę przed zabrudzeniami.

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE:

- dla lepszej kontroli zużycia podziel opakowanie na dwie części, jedną na pierwszą warstwę, drugą na drugą warstwę,
- pracuj w niższych temperaturach pomieszczenia to pozwoli zwiększyć wydajność i wydłuży czas schnięcia materiału, dzięki czemu tynk może być poddany dłuższej obróbce na ścianie. W okresie letnim należy przewietrzyć – schłodzić pomieszczenie, a w zimowym należy wyłączyć ogrzewanie na czas aplikacji.
- do aplikacji używaj narzędzi wysokiej jakości
- pierwszy raz pracujesz z danym efektem, koniecznie wejdź na stronę www.valpaint.pl i obejrzyj film instruktażowy.

WŁAŚCIWOŚCI

Wydajność:	Masa KLONDIKE:	5 - 6m ² / 1L
	Podkład PRIMER 900:	14 - 15m ² / 1L
	Lakier V15:	12 - 15 m ² / 1L
Czas schnięcia:		4 - 6 h
Dostępne opakowania:		0,5L, 1L, 2,5L
Kolorystyka:		66 kolorów wg katalogu
Wykończenie:		matowe, metaliczne

Więcej informacji na stronie internetowej producenta www.valpaint.pl