



INSTRUKCJA APLIKACJI

Efekt ANTICO - klasyczna aplikacja Stuku

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PODŁOŻA

Tynk ROCOCO VENEZIANO 500 nie wymaga specjalistycznego podkładu, można go stosować bezpośrednio na powierzchnie już pomalowane zmywalną farbą lub na powierzchni przygotowaną pod tradycyjne malowanie farbą dekoracyjną. Powierzchnia musi być czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu i zanieczyszczeń.

UWAGA: Aplikację należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +30°C. Narzędzia należy umyć wodą i mydłem zaraz po użyciu.

I ETAP

Na przygotowaną powierzchnię za pomocą pacy weneckiej VALPAINT model PV43, PV44 lub PV45 nakładamy gładko i równomiernie pierwszą warstwę stiuku weneckiego ROCOCO 500.

II ETAP

Następną warstwę stiuku weneckiego nakładamy po upływie ok. 8 godz. niewielkimi fragmentami. Nadmiar produktu zbieramy przeciągając po powierzchni czystą krawędzią pacy.

III ETAP

Po wyschnięciu drugiej warstwy po ok. 1 godz., nakładamy trzecią najcieńszą warstwę tynku. Należy pamiętać, że grubość trzech nałożonych warstw stiuku nie powinna przekroczyć 1mm.

IV ETAP

Po nałożeniu trzeciej warstwy po upływie 8 godz., krawędzią pacy lub papierem wodnym 2000 wygładzamy całą powierzchnię w celu uzyskania połysku.

V ETAP

Po wyschnięciu trzeciej warstwy stiuku, w celu dodatkowego zabezpieczenia i podkreślenia uzyskanego efektu, za pomocą pacy weneckiej nakładamy cienką warstwę wosku CERA 420, nadmiar wosku zbieramy przeciągając po powierzchni czystą krawędzią pacy. Po upływie 3-4 godz. polerujemy powierzchnię miękkim materiałem.

UWAGA! Nałożenie nadmiernej ilości wosku może spowodować zmatowienie produktu, tzw. przewoskowanie powierzchni.



DODATKOWE ZABEZPIECZENIE

Stiuk wenecki ROCOCO 500 po zabezpieczeniu woskiem nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Jest on odporny na zmywanie i szorowanie zanieczyszczeń przy użyciu wody i detergentów.

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE:

- pracuj w niższych temperaturach pomieszczenia to pozwoli zwiększyć wydajność i wydłuży czas schnięcia materiału, dzięki czemu tynk może być poddany dłuższej obróbce na ścianie. W okresie letnim należy przewietrzyć – słońce pomieszczenie, a w zimowym należy wyłączyć ogrzewanie na czas aplikacji.
- do aplikacji używaj narzędzi wysokiej jakości
- pierwszy raz pracujesz z danym efektem, koniecznie wejdź na stronę www.valpaint.pl i obejrzyj film instruktażowy.

WŁAŚCIWOŚCI

Wydajność:	Masa ROCOCO Vaneziano 500:	4 - 6m ² / 1L
	Wosk CERA 420:	10 - 21m ² / 1L
Czas schnięcia:		4 - 8 h
Dostępne opakowania:		0,5L, 1L, 4L, 12L
Kolorystyka:	112 kolorów wg katalogu ROCOCO	
Wykończenie:	Pómatowe lub połysk	

Więcej informacji na stronie internetowej producenta www.valpaint.pl