



INSTRUKCJA APLIKACJI

efekt STRIATO - szczotkowane aluminium

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PODŁOŻA

Powierzchnia do malowania podkładem PRIMART 600 musi być czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu i zanieczyszczeń. Dodatkowo powierzchnia powinna być zagruntowana i przygotowana jak pod malowanie zwykłą farbą nawierzchniową dekoracyjną. Ta czynność pozwoli zwiększyć wydajność podkładu PRIMART 600. Przed rozpoczęciem malowania podkładem PRIMART 600 należy rozcieńczyć wodą w proporcji ok. 15%-20% i dokładnie wymieszać.

UWAGA: Aplikację należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +30°C. Narzędzia należy umyć wodą i mydłem zaraz po użyciu.

I ETAP

Malujemy jednokrotnie białym podkładem PRIMART 600 powierzchnie przygotowaną pod dekorację SABULADOR SOFT. Najlepszym narzędziem do aplikacji podkładu będzie wałek malarski o długości włosia od 5 do 10mm. Pomalowaną powierzchnię podkładem pozostawiamy do wyschnięcia na 4h w temperaturze 20 stopni C.

II ETAP

Przed rozpoczęciem nakładania masy SABULADOR SOFT należy wymieszać zawartość opakowania. Do aplikacji dekoracji SABULADOR SOFT w efekcie STRIATO zalecamy wałek malarski o długości włosia 5 do 10mm. Nakładamy pierwszą warstwę wałkiem na części powierzchni przeznaczonej na dekorację SABULADOR SOFT, zachowując jeden kierunek aplikacji pionowy lub poziomy.

III ETAP

Gdy powierzchnia SABULADOR SOFT jest jeszcze mokra, następną czynnością jest użycie szczotki PV88 lub PV94. Jest to szczotka o sztywnej konstrukcji włosia, która ma za zadanie stworzyć wzór tzw. „czesanego aluminium”. Szczotkujemy powierzchnie zgodnie z kierunkiem aplikacji masy SABULADOR SOFT, pionowo lub poziomo.

IV ETAP

Po upływie 4 godzin powtarzamy czynność aplikacji opisaną w II i III ETAPIE.



DODATKOWE ZABEZPIECZENIE

Dekoracja SABULADOR SOFT nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Jest on odporny na zmywanie i szorowanie zanieczyszczeń przy użyciu wody i detergentów.

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE:

- dla lepszej kontroli zużycia podziel opakowanie na dwie części, jedną na pierwszą warstwę, drugą na drugą warstwę,
- pracuj w niższych temperaturach pomieszczenia to pozwoli zwiększyć wydajność i wydłużyć czas schnięcia materiału, dzięki czemu tynk może być poddany dłuższej obróbce na ścianie. W okresie letnim należy przewietrzyć – schłodzić pomieszczenie, a w zimowym należy wyłączyć ogrzewanie na czas aplikacji.
- do aplikacji używaj narzędzi wysokiej jakości
- przy większych powierzchniach zaleca się wykonywanie malowania w dwie osoby, pierwsza maluje powierzchnię wałkiem, a druga wykonuje efekt szczotkowania
- pierwszy raz pracujesz z danym efektem, koniecznie wejdź na stronę www.valpaint.pl i obejrzyj film instruktażowy

WŁAŚCIWOŚCI

Wydajność:	Masa SABULADOR Soft:	8 - 10m ² / 1L
	Podkład PRIMER 600:	17 - 19m ² / 1L
Czas schnięcia:		3 - 4 h
Dostępne opakowania:		0,5L, 1L, 2,5L
Kolorystyka:		121 kolorów wg katalogu Sabulador
Wykończenie:		Opalizujący półbłyszczący

Więcej informacji na stronie internetowej producenta www.valpaint.pl