



ISO 9001:2000 ED ISO 14001:2004
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01
CERTIFICATO Nr. 501008925

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.com.pl E-mail: info@valpaint.com.pl

SC 00220

KLONDIKE - EFEKT RDZY

Dane Techniczne

| | |
|-------------------------|---|
| NAZWA: | KLONDIKE |
| RODZAJ: | farba o efekcie antyczo metalicznym |
| ZASTOSOWANIE: | farba na bazie wody do zastosowania wewnętrznego |
| CHARAKTERYSTYKA: | waga: 1.020 ± 30gr/LT przy 25°C lepkość: = = = wydajność: 5 - 6 m ² /LT (może się różnić w zależności od chropowatości, chłonności powierzchni i metody aplikacji) |
| | efekt estetyczny: satynowy |
| | kolorystyka: kolory wg katalogu |
| | opakowania: LT.1 - LT. 2,5 |
| SCHNIĘCIE: | powierzchniowe: 2 godziny przy 20°C druga warstwa: 5 - 6 godzin przy 20°C końcowe: 24 godziny przy 20°C |

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I

WYTRZYMAŁOŚĆ:

Nowoczesna powłoka dekoracyjna do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, imitująca rdzę z wysoką odpornością na zmywanie. W jej charakterystyce dominują kolory matowe z uszlachetniającymi metalizującymi barwami złota i srebra. Intrygującą cechą tego produktu jest optyczny efekt niwelowania nierówności powierzchni ścian. Jej odporność na wysokie temperatury pozwala ze skutkiem stosować ją na takowe powierzchnie jak np. ściany grzewcze lub kominki. Z powodzeniem stosowana na stolarkę i meble nadaje im niepowtarzalny koloryt. Idealnie sprawdza się na zewnątrz budynków jako element dekoracyjny elewacji.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Powierzchnia do malowania podkładem PRIMER 900 musi być czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu i zanieczyszczeń. Dodatkowo powinna być zagruntowana i przygotowana jak pod malowanie zwykłą farbą nawierzchniową -dekoracyjną. Ta czynność pozwoli zwiększyć wydajność podkładu PRIMER 900.

PRZYGOTOWANIE

PRODUKTU:

rozcieńczanie: gotowy do użytku

APLIKACJA:

sposób: pędzel+paca

liczba warstw: 2

strona 1 z 2



ISO 9001:2004 ED ISO 14001:2004
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01
CERTIFICATO Nr. 501008925

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.com.pl E-mail: info@valpaint.com.pl

SC 00220

ETAPY APLIKACJI:

I Etap: Malujemy jednokrotnie szarym podkładem PRIMER 900 powierzchnię przygotowaną pod dekorację KLONDIKE. Najlepszym narzędziem do aplikacji podkładu będzie wałek malarski o długości włosa od 5 do 10mm. Pomalowaną powierzchnię podkładem pozostawiamy do wyschnięcia na 6 h w temperaturze 20 stopni C.

II Etap: Przed rozpoczęciem nakładania masy KLONDIKE trzeba wymieszać zawartość opakowania. Do aplikacji dekoracji KLONDIKE zalecamy pędzel marki VALPAINT model PV76. Masę nakładamy metodą krzyżową na przemian - ruchy o długości do 15cm, we wszystkich kierunkach.

III Etap: Po upływie ok. 20 min w temperaturze pokojowej 20 stopni C, należy użyć pacy ze stali nierdzewnej VALPAINT model PV43. Aby wygładzić dekorowaną powierzchnię, należy wygładzać ją we wszystkich kierunkach. Dla uzyskania bardziej jednolitego efektu można powtórzyć ETAP II i III po upływie 6 godzin.

Dodatkowe Zabezpieczenie: Jeżeli powierzchnia dekoracji KLONDIKE będzie narażona na warunki atmosferyczne bądź też będzie użyta w miejscach o dużej intensywności zabrudzeń, należy powierzchnię zabezpieczyć bezbarwnym matowym lakierem FINISH V 15. Lakier ma za zadanie zabezpieczyć powierzchnię dekoracji KLONDIKE przed promieniami UV i czynnikami atmosferycznymi oraz pełni dodatkową ochronę przed zabrudzeniami.

UWAGA: Aplikację należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +30°C. Narzędzia należy umyć wodą i mydłem zaraz po użyciu.

**Dane Techniczne n° SC00220 wydane przez Dział Kontroli Jakości:
Edycja n° 1 Grudzień 2009**

strona 2 z 2