



ISO 9001:2008 ED ISO 14001:2004
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01
CERTIFICATO Nr. 501008925

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.com.pl E-mail: info@valpaint.com.pl

SC 00145

PRIMART 500

Dane Techniczne

NAZWA:	PRIMART 500
RODZAJ:	podkład na bazie wody do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
ZASTOSOWANIE:	biała profesjonalna farba na bazie wody bardzo dobrze kryjąca. Jest to specjalny podkład stworzony aby uzyskać antyczny efekt Artecó' 1 i Artecó' 3
CHARAKTERYSTYKA:	waga: 1.515 ± 30gr/LT przy 20°C wydajność: 10 - 12 m ² /LT (może się różnić w zależności od chropowatości, chłonności powierzchni i metody aplikacji) efekt: matowy
SCHNIĘCIE:	kolorystyka: biały (możliwość barwienia) opakowania: LT.1 - LT. 5 - LT. 12 powierzchniowe: 30 minut przy 20°C druga warstwa: 2 godzin przy 20°C końcowe: 24 godziny przy 20°C
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I WYTRZYMAŁOŚĆ:	Dobra odporność na wiejskie i nad morskie warunki atmosferyczne. Umożliwia ścianie oddychanie. Nadaje się do użycia w miejscach o dużej wilgoci (łazienki, kuchnie) i do malowania sufitu gdzie tworząca się na powierzchni szczelna folijka zapobiega odpadaniu farby.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:	Powierzchnia do malowania podkładem PRIMART 500 musi być czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu i zanieczyszczeń. Dodatkowo powierzchnia powinna być zagruntowana i przygotowana jak pod malowanie zwykłą farbą nawierzchniową dekoracyjną. Ta czynność pozwoli zwiększyć wydajność podkładu PRIMART 500. Przed rozpoczęciem malowania podkładem PRIMART 500 należy rozcieńczyć go wodą w proporcji ok. 15%-20% i dokładnie wymieszać.

strona 1 z 2

VALPAINT ESPAÑA S.L.
08840 VILADECANS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: valpaint@jet.es

VALPAINT POLAND
WARSZAWSKA 55A/26
15-062 BIAŁYSTOK, POLAND
Tel. +48 796871301
Fax +48 85 8110928
E-mail: info@valpaint.com.pl

VALPAINT DECORATION D.O.O.
21000 NOVI SAD - SRBIJA
Tel. +381 21 552366
Fax +381 63 8160320
E-mail: valpaint@eunet.yu

VALPAINT TUNISIE S.A.
1100 ZAGHOUAN - TUNISIE
Tel. +216 72 681051
Fax +216 72 681071
E-mail: valpaint.tunisie@topnet.tn

VALPAINT DECOR (INDIA) PVT LTD
400705 MIDC NERUL NAVI MUMBAI - INDIA
Tel. +91 22 27613368
Fax +91 22 27613367
E-mail: info@valpaint-india.com



ISO 9001:2004 ED ISO 14001:2004
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01
CERTIFICATO Nr. 501008925

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.com.pl E-mail: info@valpaint.com.pl

SC 00145

PRZYGOTOWANIE

PRODUKTU:

rozcieńczanie:

rozcieńczyć z wodą 15 – 20 %

APLIKACJA:

sposób:

pędzel, wałkiem lub pistoletem
malarskim

liczba warstw:

1 - 2

UWAGA: Aplikację należy wykonywać w temperaturze powyżej +5°C. Nie nakładać na powierzchnie bezpośrednio wystawione na działanie słońca i wiatru, aby zapobiec odpadaniu farby.

Dane Techniczne n° SC00145 wydane przez Dział Kontroli Jakości:

Edycja n° 4

Czerwiec 2008

strona 2 z 2

VALPAINT ESPAÑA S.L.
08840 VILADECANS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: valpaint@jet.es

VALPAINT POLAND
WARSZAWSKA 55A/26
15-062 BIALYSTOK, POLAND
Tel. +48 796871301
Fax +48 85 8110928
E-mail: info@valpaint.com.pl

VALPAINT DECORATION D.O.O.
21000 NOVI SAD - SRBIJA
Tel. +381 21 552366
Fax +381 63 8160320
E-mail: valpaint@eunet.yu

VALPAINT TUNISIE S.A.
1100 ZAGHOUAN - TUNISIE
Tel. +216 72 681051
Fax +216 72 681071
E-mail: valpaint.tunisie@topnet.tn

VALPAINT DECOR (INDIA) PVT LTD
400705 MIDC NERUL NAVI MUMBAI - INDIA
Tel. +91 22 27613368
Fax +91 22 27613367
E-mail: info@valpaint-india.com