



ISO 9001:2004 ED ISO 14001:2004
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01
CERTIFICATO Nr. 501008925

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.com.pl E-mail: info@valpaint.com.pl

SC 00180

ROCOCO VENEZIANO – STIUK WENECKI

Dane Techniczne

NAZWA:	ROCOCO VENEZIANO – STIUK WENECKI
RODZAJ:	powłoka mineralna
ZASTOSOWANIE:	do dekoracji wnętrz o przeznaczeniu artystycznym i historycznym
CHARAKTERYSTYKA:	waga: 1.470 ± 30gr/LT przy 25°C lepkość: = = = wydajność: 3 - 4 m ² /LT efekt estetyczny: matowy jeśli nałożony pędzlem, z połyskiem jeśli wygładzony pacą
SCHNIĘCIE:	kolorystyka: kolory wg katalogu opakowania: LT.1 - LT. 4 - LT. 12 powierzchniowe: 3 - 4 godziny przy 20°C druga warstwa: = = = końcowe: 24 godziny przy 20°C
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I WYTRZYMAŁOŚĆ:	Produkt o strukturze mineralnego tynku. Charakteryzuje się wysoką, czasową stabilnością kolorystyczną i wytrzymałością jakościową, co pozwala stosować go z powodzeniem przy renowacji powierzchni cennych zarówno artystycznie i historycznie jak i we współczesnych, eleganckich powierzchniach użytkowanych. W ofercie bogaty wybór kolorystyczny. Produkt zarówno do użytku wewnętrznego jak i zewnętrznego. Z powodzeniem imituje powierzchnię polerowanego marmuru. Zaletą jest jego łatwość w nanoszeniu na powierzchnie i szerokość zastosowań we wszelkiego rodzaju ciągach komunikacyjnych jak: klatki schodowe, korytarze, przejścia.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:	Tynk ROCOCO 500 nie wymaga specjalistycznego podkładu, można go stosować bezpośrednio na powierzchnie już pomalowane zmywalną farbą lub na powierzchnie przygotowaną pod tradycyjne malowanie farbą dekoracyjną. Powierzchnia musi być czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu i zanieczyszczeń.

strona 1 z 2

VALPAINT ESPAÑA S.L.
08840 VILADECANS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: valpaint@jet.es

VALPAINT POLAND
WARSZAWSKA 55A/26
15-062 BIAŁYSTOK, POLAND
Tel. +48 796871301
Fax +48 85 8110928
E-mail: info@valpaint.com.pl

VALPAINT DECORATION D.O.O.
21000 NOVI SAD - SRBIJA
Tel. +381 21 552366
Fax +381 63 8160320
E-mail: valpaint@eunet.yu

VALPAINT TUNISIE S.A.
1100 ZAGHOUAN - TUNISIE
Tel. +216 72 681051
Fax +216 72 681071
E-mail: valpaint.tunisie@topnet.tn

VALPAINT DECOR (INDIA) PVT LTD
400705 MIDC NERUL NAVI MUMBAI - INDIA
Tel. +91 22 27613368
Fax +91 22 27613367
E-mail: info@valpaint-india.com



ISO 9001:2000 ED ISO 14001:2004
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01
CERTIFICATO Nr. 501008925

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.com.pl E-mail: info@valpaint.com.pl

SC 00180

**PRZYGOTOWANIE
PRODUKTU:
ETAPY APLIKACJI:**

rozcieńczanie: gotowy do użytku

I ETAP: Na przygotowaną powierzchnię za pomocą pacy weneckiej VALPAINT model PV43, PV44 lub PV45 nakładamy gładko i równomiernie pierwszą warstwę Stiuwu Weneckiego ROCOCO 500.

II ETAP: Następną warstwę Stiuwu Weneckiego nakładamy po upływie ok. 8 godz. niewielkimi fragmentami. Nadmiar produktu zbieramy przeciągając po powierzchni czystą krawędzią pacy.

III ETAP: Po wyschnięciu drugiej warstwy po ok. 6 godz., nakładamy trzecią najcieńszą warstwę tynku. Należy pamiętać, że grubość trzech nałożonych warstw stiuwu nie powinna przekroczyć 1mm.

IV ETAP: Po nałożeniu trzeciej warstwy, krawędzią pacy wygładzamy całą powierzchnię w celu uzyskania połysku.

V ETAP: Po wyschnięciu trzeciej warstwy Stiuwu, w celu dodatkowego zabezpieczenia i podkreślenia uzyskanego efektu, za pomocą pacy weneckiej nakładamy wosk CERA 420 do użytku wewnętrznego lub CERA 370 do użytku zewnętrznego, a następnie polerujemy powierzchnię miękkim materiałem lub pacą wenecką.

Dodatkowe Zabezpieczenie: Stiuk Wenecki ROCOCO 500 po zabezpieczeniu woskiem nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Jest on odporny na zmywanie i szorowanie zanieczyszczeń przy użyciu wody i detergentów.

UWAGA: Aplikację należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +30°C. Narzędzia należy umyć wodą i mydłem zaraz po użyciu.

**Dane Techniczne n° SC00180 wydane przez Dział Kontroli Jakości:
Etycja n° 3 Czerwiec 2007**

strona 2 z 2

VALPAINT ESPAÑA S.L.
08840 VILADECANS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: valpaint@jet.es

VALPAINT POLAND
WARSZAWSKA 55A/26
15-062 BIAŁYSTOK, POLAND
Tel. +48 796871301
Fax +48 85 8110928
E-mail: info@valpaint.com.pl

VALPAINT DECORATION D.O.O.
21000 NOVI SAD - SRBIJA
Tel. +381 21 552366
Fax +381 63 8160320
E-mail: valpaint@eunet.yu

VALPAINT TUNISIE S.A.
1100 ZAGHOUAN - TUNISIE
Tel. +216 72 681051
Fax +216 72 681071
E-mail: v.valpaint.tunisie@topnet.tn

VALPAINT DECOR (INDIA) PVT LTD
400705 MIDC NERUL NAVI MUMBAI - INDIA
Tel. +91 22 27613368
Fax +91 22 27613367
E-mail: info@valpaint-india.com